

# BATYLINE

## CANATEX

# BATYLINE

## CANATEX



Propriétés techniques Technical properties Technische Daten Propiedades técnicas	7117FR / 7438FR	7122FR	7150FR	7190FR	Normes Standards Normen Normas
Poids / Weight / Gewicht / Peso	560 g/m <sup>2</sup>	580 g/m <sup>2</sup>	880 g/m <sup>2</sup>	600 g/m <sup>2</sup>	EN ISO 2286-2
Laize / Width / Breite / Ancho	180 cm	180 cm	180 cm	180 cm	
Porosité / Openness factor Porosität / Porosidad	21 %	14 %	3 %	22 %	
<b>Propriétés physiques / Physical properties / Physikalische Eigenschaften / Propiedades físicas</b>					
Résistance rupture (chaîne/trame) Tensile strength (warp/weft) Reißkraft (Kett-/Schuss) Resistencia a la rotura (urdimbre/trama)	235/235 daN / 5 cm	235/200 daN / 5 cm	250/250 daN / 5 cm	240/240 daN / 5 cm	EN ISO 1421
Allongement sous charge 20 daN (chaîne / trame) Elongation under load 20 daN (warp / weft) Reißdehnung bei 20 daN (Kett-/Schuss) Alargamiento bajo carga 20 daN (urdimbre/trama)	≤ 3 % / ≤ 3 %	≤ 4 % / ≤ 2 %	≤ 2 % / ≤ 1 %	≤ 2.5 % / ≤ 2.5 %	EN ISO 1421
Résistance abrasion Resistance to abrasion Abriebfestigkeit Reacción a la abrasión	>120000 cycles	>120 000 cycles	>120000 cycles	>120000 cycles	EN ISO 12947-2 Martindale
Stabilité lumière extrême Extreme light stability Extreme Lichtechtheit Estabilidad luz extrema	ΔE lab < 3 UVA 340 / 2000h	ΔE lab < 3 UVA 340 / 2000h	ΔE lab < 3 UVA 340 / 2000h	ΔE lab < 3 UVA 340 / 2000h	NFT30-036 (QUVTEST)
Résistance moisissures Mould resistance Schimmelbeständigkeit Resistencia al moho	Méthode A, Excellent Methods A, Excellent Verfahren A, Ausgezeichnet Método A, Excelente	Méthode A, Excellent Methods A, Excellent Verfahren A, Ausgezeichnet Método A, Excelente	Méthode A, Excellent Methods A, Excellent Verfahren A, Ausgezeichnet Método A, Excelente	Méthode A, Excellent Methods A, Excellent Verfahren A, Ausgezeichnet Método A, Excelente	EN ISO 846-A
Températures extrêmes d'utilisation Extreme working temperatures Maximale Anwendungstemperaturen Temperaturas extremas de utilización	-30°C / +70°C	-30°C / +70°C	-30°C / +70°C	-30°C / +70°C	
<b>Réaction au feu / Flame retardancy / Brennverhalten / Reacción al fuego</b>					
Classement / Rating Klassifikation / Clasificación	M2 B1 Euroclass	M2 B1 Euroclass	M2 B1		NFP 92-507 DIN 4102-1 B_s3d0/EN 13501-1
<b>Systèmes de management / Management systems / Managementsysteme / Sistemas de gestión</b>					
Qualité / Quality / Qualität / Calidad					ISO 9001
Environnement / Environment Umwelt / Medioambiental					ISO 14001
<b>Certifications, labels, garanties, recyclabilité / Certifications, labels, warranties, recyclability Zertifizierungen, Kennzeichnung, Garantien, Recyclfähigkeit / Certificaciones, labels, garantías, reciclabilidad</b>					



IMO MSC.307 (88) [2010 FTP Code] Annex 1 Part 8

Les caractéristiques techniques indiquées sont des valeurs moyennes avec une tolérance de +/- 5%. Nos produits sont sujets à des évolutions en fonction des progrès techniques et nous nous réservons le droit d'en modifier les caractéristiques à tout moment. Il est de la responsabilité de l'acheteur de nos produits de vérifier la validité des données ci-dessus. Pour l'application de la garantie, se référer aux termes de la garantie applicable disponible sur demande. / Quoted technical characteristics are average values with a +/- 5% tolerance. Our products are subject to improvements resulting from technical developments and we reserve the right to modify their characteristics at any time. The purchaser of our products is responsible for checking the above data. / Bei den angegebenen technischen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte mit einer Abweichung von +/- 5%. Unsere Produkte unterliegen Änderungen aufgrund des technischen Fortschritts. Wir behalten uns das Recht vor, die Eigenschaften unserer Produkte je derzeit anzupassen. Es obliegt dem Käufer unserer Produkte, die Gültigkeit der o.g. Daten zu überprüfen. Um die Garantiewirkung sicherzustellen ist es unter Umständen notwendig weitere Dokumente (siehe Garantietext), die auf Anfrage erhältlich sind, einzureichen. / Las características técnicas indicadas son valores medios con una tolerancia de +/- 5%. Nuestros productos están sujetos a evolución según los progresos técnicos, reservándonos el derecho de modificar las características en todo momento. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos comprobar la validez de los datos anteriores.

### → TEXYLOOP®


- La filière de recyclage opérationnelle Serge Ferrari  
The Serge Ferrari operational recycling chain
- Matières premières secondaires à forte valeur intrinsèque, compatibles avec de multiples process / Secondary raw materials of high intrinsic value compatible with multiple processes
- Une réponse quantifiée pour lutter contre l'épuisement des ressources naturelles  
A quantified response to combat depletion of natural resources


www.texyloop.com


**Serge Ferrari**


**Serge Ferrari**








7190FR-50433 




7438FR-5015 




7190FR-50118 

7190FR-5015 

7190FR-50391 


7190FR-5005 




7438FR-50433 


7438FR-5005 




7117FR-50433 

7117FR-5029 


7117FR-5138 

7117FR-50118 




7122FR-5141 


7122FR-5622 



7117FR-5142 


7117FR-5144 


7117FR-5015 

7117FR-5005 

Sur demande\* / On demand\* / Auf Anfrage\* / Bajo pedido\*



7150FR-5652 

7150FR-5642 

\* Nous consulter / Consult us / Fragen Sie uns / Consútenos  
Les coloris et contextures présentés dans ce document sont donnés à titre indicatif. / Die im vorliegenden Dokument präsentierten Farbtöne und Fadendichten haben rein informativen Charakter. / The colours and textures represented in this document are provided as a reference only. / Los colores y texturas que se muestran en este fichero impreso lo son a título informativo.